



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(1) Veröffentlichungsnummer:

0 280 650

A1

@

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeldenummer: 88810092.2

(m) Int. Cl.4: (B) 41 (M) 1/26 (D) 21 H 1/28

@ Anmeldetag: 15.02.88

99 Priorităt: 18.02.87 CH 599/87

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 31.08.88 Patentblatt 88/35

Benannte Vertragsstaaten: BE DE FR GB IT NL Anmelder: CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel (CH)

@ Erfinder: Laver, Hugh, Dr. Route de Schiffenen 12 CH-1700 Fribourg (CH)

- Werwendung von bestimmten Benztriazolderivaten als Lichtschutzmittel für Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck.
- (I) UV-Absorber der Formel I,

$$\begin{bmatrix} R^1 & HO & R \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$$

80 650 A

worin n 1 bis 4 ist, R H, C_1 - C_{12} -Alkyi, C_5 - C_8 -Cycloalkyi, Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyi bedeutet, R¹ H, Cl, C_1 - C_4 -Alkyi oder C_1 - C_4 -Alkoxy bedeutet und R² eine n-wertige hydrophile Gruppe ist, eignen sich in besonderer Weise zur Lichtstabilisierung von Tintenstrahl-Drucken. Hierbei wird die Verbindung der Formel I dem Aufzelchnungsmaterial zugesetzt, bevorzugt in einer Oberflächenbeschichtung. Solche Verbindungen haben ausserdem den Vorteil, das sie besonders stabile Emulsionen bilden.



Beschreibung

10

20

25

30

Verwendung von bestimmten Benztriazolderivaten als Lichtschutzmittel für Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck

Die Erfindung betrifft die Verwendung von bestimmten UV-Absorben vom Typ der 2-(2-Hydroxyphenyl)-benztriazole als Lichtschutzmittel für Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck sowie die mittels dieser Verbindungen gegen Lichtschädigung stabilisierten Aufzeichnungsmaterialien.

Das Drucken mittels Tintenstrahl ist ein sehr schnelles Druckverfahren, das durch elektrische Signale gesteuert werden kann. Dabei wird ein feiner Strahl von Tintentröpfchen durch eine Düse auf das Aufzeichnungsmaterial gespritzt. Die Tinte Ist eine Lösung eines Farbstoffes in einem wässrigen oder nicht-wässrigen Lösungsmittel. Das Aufzeichnungsmaterial soll den Farbstoffe der Tinte rasch und dauerhaft aufnehmen. Meist verwendet man hierfür besonders präparierte Papiere oder Plastikfolien, die mit einer farbstoffbindenden Schicht beschichtet sind. Wegen der Feinheit der Düsen werden Pigmente kaum verwendet, sondern vorwiegend Farbstoffe, die im Medium des Tintenstrahls vollständig gelöst sind. Diese Farbstoffe haben allerdings generell eine geringere Lichtechtheit als die in konventionellen Druckfarben üblichen Farb-Pigmente. Als Folge davon sind im Tintenstrahldruck hergestellte Aufzeichnungen unter Lichtzutritt nur beschränkt lagerfähig. Bei längerer Lagerung am Licht beginnen sie zu verblassen oder sich zu verfärben.

Um dieses Problem zu lösen, hat man bereits vorgeschlagen (US-A-4,256,493), der Tinte einen wasserlöslichen UV-Absorber zuzusetzen. Durch Interaktion mit dem Farbstoff können dabei in der Tinte feste Teilchen ausfallen, die die felne Düse verstopfen. Man ist daher den anderen Weg gegangen und setzt dem Aufzeichnungsmaterial Lichtschutzmittel zu. So wird in der GB-A-2 088 777 der Zusatz von UV-Absorbern vom Benztriazol-Typ in Kombination mit sterisch gehinderten Phenolen vorgeschlagen als Massnahme gegen das Ausbleichen der Farbstoffe. Diese Additive werden in gelöster Form einer Beschichtungsmasse aus farblosen Füllstoffen, einem Bindemittel und einem Farbstoffrezeptor oder Beizmittel zugemischt, die auf eine Seite des Aufzeichnungsmaterials (meist Papier) aufgetragen wird. Der Lichtschutz von Hardcopy-Drucken, einschliesslich Tintenstrahl-Drucken, durch Zusatz von UV-Absorben verschiedener Typen zum Aufzeichnungsmaterial ist in Research Disclosure Nr. 24239 (1984, 284) beschrieben.

Es wurde nun gefunden, dass sich bestimmte UV-Absorber vom Benztriazol-Typ besonders für diesen Zweck eignen. Es handelt sich um Verbindungen der Formel I

worin n 1 bis 4 ist,

R Wasserstoff, C_1 - C_{12} -Alkyl, C_5 - C_8 -Cycloalkyl, Phenyl oder C_7 - C_9 -Phenylalkyl bedeuet, R¹ Wasserstoff, Chlor, C_1 - C_4 -Alkyl oder C_1 - C_4 -Alkoxy bedeutet und im Falle von n=1 auch -COOR³ bedeutet und

 R^2 a) im Falle von n=1 eine Gruppe -OR3 oder NR^4R^5 bedeutet,

b) im Falle von n=2 eine zweiwertige Gruppe -O-R⁶-O-, -O-R⁶-N(R⁷)-, -N(R⁷)-R⁸-N(R⁷)- oder

bedeutet,

50

55

60

c) im Falle von n = 3 eine dreiwertige Gruppe -O- R^{11} -O- oder -N(R^7)- R^8 -N- R^8 -N(R^7)-bedeutet und

d) im Falle von n = 4 eine vierwertige Gruppe

oder -N(R⁷)-R⁸- N-R⁸- N-R⁸-N(R⁷)- bedeutet, worin
R³ Wasserstoff, durch ein oder mehrere -OH oder -O-COR¹⁰ substituiertes C₁-C₁₈-Alkyl, durch ein oder mehrere -O- oder -N(R⁷)-unterbrochenes C₃-C₃₀-Alkyl, das durch ein oder mehrere Gruppen -OH oder

-O-COR¹⁰ substitulerte sein kann, unsubstitulertes oder durch -OH substitulertes C₅-C₁₂-Cycloalkyl, unsubstitulertes oder durch -OH substitulertes C₂-C₁₈-Alkenyl, C₇-C₁₅-Phenylalkyl oder -Alkylphenylalkyl, Glycidyl, Furfuryl oder eine Glykosylgruppe bedeuet, R⁴ und R⁵ unabhängig vonelnander Wasserstoff, C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₄-Hydroxyalkyl, durch -O- oder -N(R⁷)- unterbrochenes C₃-C₁₈-Alkyl, C₆-C₁₂-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch Hydroxyl, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder Halogen substituiertes Phenyl, C₃-C₈-Alkenyl, C₇-C₁₅-Phenylalkyl oder -Alkylphenylalkyl bedeutet oder R⁴ und R⁵ zusammen mit dem N-Atom einen Pyrrolidin-, Piperdin-, Piperazin- oder Morpholinring bilden,

R⁶ C₂-C₈-Alkylen, C₄-C₈-Alkenylen, C₄-Alkinylen, Cyclohexylen, durch ein oder mehrere -O- oder -N(R⁷)-unterbrochenes C₄-C₃₀-Alkylen oder eine Gruppe -CH₂-CH(OH)-CH₂-O-R⁹-O-CH₂-CH(OH)-CH₂- oder

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

bedeutet,

R7 Wasserstoff oder C1-C18-Alkyl bedeuet,

R8 C2-C12-Alkylen, das durch ein oder mehrere -O- unterbrochen sein kann, bedeutet

R⁹ C₂-C₈-Alkylen, durch ein oder mehrere -O- unterbrochenes C₄-C₁₀-Alkylen, Cyclohexylen, Phenylen oder eine Gruppe

bedeutet,

R10 C1-C18-Alkyl oder Phenyl bedeutet,

R¹¹ C₃-C₁₀-Alkantriyl und

R¹² C₄-C₁₂-Alkantetrayl bedeutet.

Einige der Verbindungen der Formel I sind in der EP-A-57 160 als Stabilisatoren für organische Materialien, wie z.B. Polymere, Lacke oder photographische Materialien, beschrieben. Dort ist auch die Herstellung dieser Verbindungen beschrieben. Soweit die Verbindungen neu sind, können sie in Analogie dazu hergestellt werden. In der Research Disclosure Nr. 22 519 (1983 [1],6) wird die Verwendung solcher Benztrlazole als Lichtschutzmittel für Reproduktionsmaterialien und für die darin enthaltenen Farbstoffe vorgeschlagen. Erwähnt ist dort auch die Verwendung in Tinten. Eine Verwendung in Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck ist dort nicht erwähnt.

R als C₁-C₁₂-Alkyl kann z.B. Methyl, Ethyl, Isopropyl, n-Butyl, tert.Butyl, sec.Butyl, tert.Pentyl, sec.Pentyl, n-Hexyl, sec.Hexyl, n-Octyl, ditert.Octyl, sec.Decyl oder n-Dodecyl sein. R als Cycloalkyl kann insbesondere Cyclohexyl sein. R als Phenylalkyl kann insbesondere α,α-Dimethylbenzyl sein. R ist bevorzugt ein verzweigter Alkylrest, insbesondere tert.Butyl.

R¹ als C1-C4-Alkyl oder -Alkoxý kann z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, tert.Butyl, Methoxy, Ethoxy, Isopropoxy, Butoxy oder tert.Butoxy sein.

R⁴, R⁵, R⁷ und R¹⁰ als C₁-C₁₈-Alkyl kann unverzweigtes oder verzweigtes Alkyl sein, wie z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sec.Butyl, Isobutyl, n-Pentyl, Isopentyl, n-Hexyl, 2-Ethylbutyl, n-Octyl, Isooctyl, 2-Ethylbutyl, n-Decyl, Isodecyl, n-Dodecyl, 1,1,7,7-Tetramethylc thil, n-Tetradecyl oder n-Octadecyl.

R³ als durch -OH oder -OCOR¹⁰ substitulertes Alkyl kann z.B. 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl, 2-Hydroxybutyl, 3-Hydroxybutyl, 2,3-Dihydroxypropyl, 2,2-Di(hydroxymethyl)-propyl, 4-Hydroxybutyl, 6-Hydroxybetyl, 8-Hydroxyoctyl, 2-Acetoxyethyl, 2-Propionyloxyethyl, 2-Octanoyloxypropyl, 2,3-Diacetyloxypropyl oder 4-Acetoxybutyl seln.

R³, R⁴, R⁵ als durch -O- oder -N(R³)- unterbrochenes C₃-C₃₀-Alkyl können z.B. 2-Methoxyethyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Butoxyethyl, 2-Isopropoxyethyl, 2-Octyloxyethyl, 3,6-Dioxaheptyl, 3,6,9-Trioxaundecyl, 3,6,9,12-Tetraoxatridecyl, 5-Hydroxy-3-oxapentyl oder 11-Hydroxy-3,6,9-trioxaundecyl sein. R³ insbesondere ein Rest $\frac{1}{2}$ CH₂ CH₂O $\frac{1}{2}$ CH₃ mit m = 2-10.

ein Rest ——CH₂CH₂O—— CH₃ mit m = 2-10.

R⁴ und R⁵ als C₁-C₄-Hydroxyalkyl können z.B. Hydroxymethyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl, 3-Hydroxypropyl oder 2-Hydroxybutyl sein.

R⁴ und R⁵ als C₅-C₁₂-Cycloalkyl können z.B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Methylcyclohexyl, Cyclooctyl oder Cyclododecyl seln.

R3 kann auch durch OH substituiertes Cycloalkyl sein, z.B. 4-Hydroxycyclohexyl.

R³ als C2-C18-Alkenyl, das durch OH substituiert sein kann, kann z.B. Vinyl, Allyl, Methallyl, 2-Butenyl-1, Oleyl oder 4-Hydroxy-2-butenyl-1 sein. R⁴ und R⁵ als C3-C8-Alkenyl können insbesondere Allyl sein.

R³, R⁴ und R⁵ als C₇-C₁₅-Phenylalkyl oder -Alkylphenylalkyl können z.B. Benzyl, 2-Phenylethyl, 1-Phenylethyl, 3-Phenylpropyl, 2-Phenylpropyl-2, 4-Methylbenzyl oder 4-Octylbenzyl seln.

R⁴ und R⁵ als durch Alkyl, Alkoxy oder Halogen substituiertes Phenyl können z.B. 4-Tolyl, 4-Isopropylphenyl, 3-Methoxyphenyl, 4-Ethoxyphenyl, 4-Fluorphenyl oder 4-Chlorphenyl sein.

R⁶ und R⁹ als C₂-C₈-Alkylen können verzweigtes oder geradkettiges Alkylen sein, wie z.B. 1,2-Ethylen, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa- oder Octamethylen, 2,2-Dimethyl-1,3-propylen, 1,2-Propylen oder 1,2-Butylen. R⁸ als C₂-C₁₂-Alkylen kann darüber hinaus auch z.B. Deca- oder Dodecamethylen sein.

R⁶ als Alkenylen oder Alkinylen kann z.B. 2-Butenylen-1,4, 2-Butinylen-1,4 oder 2-Methyl-2-butenylen-1,4 sein.

 R^6 und R^9 als durch -O- oder -N(R^7)- unterbrochenes Alkylen kann z.B. 3-Oxapentylen-1,5, 3,6-Dioxaoctylen-1,8, 3,6,9-Trioxaundecylen-1,11, 3-(Methylaza)-pentylen-1,5 oder 3,9-Dioxa-5-(methylaza)-undecylen-1,11 sein. R^6 ist insbesondere ein Rest -(-CH₂CH₂C)- $\frac{1}{m}$ -CH₂CH₂- mit m = 1-6.

R¹¹ als Alkantriyl-Rest kann z.B. Propan-1,2,3-triyl oder ein Rest CH₃C(CH₂-)₃ oder C₂H₅C(CH₂-)₃ sein. R¹² als Alkantetrayl-Rest kann z.B. Butan-1,2,3,4-tetrayl oder ein Rest C(CH₂-)₄ sein.

Bevorzugt verwendet man Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist, R C_1 - C_4 -Alkyl ist, R¹ Wasserstoff, Chlor oder Methoxy bedeuet,

 R^2 a) Im Falle von n=1 eine Gruppe -OR3 oder -NR4R5 bedeutet,

b) im Falle von n = 2 eine Gruppe -O-R6-O- bedeutet, wobei

R³ Wasserstoff, durch 1 bis 3 OH-Gruppen substituiertes C₁-C₁₈-Alkyl, durch ein oder mehrere -Ounterbrochenes C₃-C₁₈-Alkyl, das durch ein oder mehrere -OH substituiert sein kann, Cyclohexyl oder Allyl bedeutet, R⁴ und R⁵ unbabhängig voneinander C₁-C₁₂-Alkyl, C₂-C₄-Hydroxyalkyl oder C₃-C₁₂-Alkoxyalkyl bedeuten oder R⁴ und R⁵ zusammen mit dem N-Atom einen Pyrrolidin-, Piperidin-, Piperazin oder Morpholinring bilden,

R⁶ C₂-C₆-Alkylen, durch ein oder mehrere -O- unterbrochenes C₄-C₁₄-Alkylen oder eine Gruppe -CH₂-CH(OH)-CH₂-O-R⁹-O-CH₂-CH(OH)-CH₂-bedeutet, und

R9 C2-C4-Alkylen oder durch ein oder mehrere -O- unterbrochenes C4-C8-Alkylen bedeutet.

Bevorzugt sind darunter solche Verbindungen der Formel I, worin R tert. Butyl ist.

Je nach der Bedeutung von R² sind die Verbindungen der Formel I Carbonsäuren, Carbonsäureester oder Carbonsäureamide. Besonders geeignet sind die Ester, insbesondere die Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist und R² eine Gruppe -OR³ oder -O-R6-O- Ist.

Besonders bevorzugt verwendet man Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist, R¹ Wasserstoff, Chlor oder Methoxy bedeutet, R² a) im Falle von n = 1 eine Gruppe der Formel -O- $\left(-CH_2CH_2O-\right)_{1}H_1$

35 oder

20

30

40

50

60

65

bedeutet, worin u 1-9, v 1-6 und w 1-6 ist, b) im Falle von n=2 eine Gruppe der Formel -O—(-CH₂CH₂O -)—oder

bedeutet, worin x 1-7 und y 4-4 ist.

Bevorzugt sind ferner Verbindungen der Formel I, worin n = 1 lst, R¹ -COOR³ ist und R² -OR³ ist. Bevorzugt verwendet man solche Verbindungen der Formel I, die bei Raumtemperatur flüssig sind. Beispiels für einzelne Verbindungen der Formel I sind die Verbindungen der folgenden Formeln:

HO
$$C(CH_3)_3$$

Solve CH_2CH_2C-R

1) $R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2OC_2H_5$

2) $R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2OC_4H_9-n$

3) $R = -OCH_2CH_2OH$

4) $R = -O + CH_2CH_2O \rightarrow_2 H$

5) R = -O \leftarrow CH₂CH₂O $\rightarrow \frac{1}{3}$ H

```
6) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O\rightarrow<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>
  7) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>4</sub> H

8) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>2</sub> H

9) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>
                                                            m = 5-7
   10) R =
                                                                                                                                                                           10
   11) R = -NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>-n
   12) R = -NHC(CH_2OH)_3
   13) R = -OCH2CH(OH)CH2OH
   14) R = -OCH_2CH(OH)CH_2OC_4H_9-n
                                                                                                                                                                           15
-15) R = -OCH<sub>2</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub>
   16) R = -NHCH2CH2OC2H5
17) R = -OCH<sub>2</sub>CH(OH)CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub> C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>
                                                                       4H9-n
   18) R = -O-CH_2CH(OH)CH_2OC_8H_{13}-n^2
   19) R = -O + CH<sub>2</sub>-CH(CH<sub>3</sub>)-O \rightarrow \frac{1}{2} H
                                                                                                                                                                           20
   20) R = -0 + CH_2-CH(CH_3)-O + H
                                                                      m = 3-6
   21) R = -O -f CH<sub>2</sub>-CH(CH<sub>3</sub>)-O -l -CH<sub>3</sub>
22) R = -O -f CH<sub>2</sub>-CH(OH)-CH<sub>2</sub>-O -l H
                                                                           m = 3-6
   23) R = -O + CH_2-CH(OH)-CH_2-O + H
                                                                             m = 3-5
                                                                                                                                                                           25
                                                     C(CH_3)_3
                                                                                  (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>C
b)
                                                                                                                                                                           30
                                                      CH2CH2CO-R-COCH2CH2
   24) R = -OCH2CH2O-
   25) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>2</sub>
                                                                                                                                                                           35
   26) R = -O -+ CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow \frac{1}{3}
   27) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow 4
   28) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow
                                                         m = 5-7
   29) R = -O + CH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)-O - 1
   30) R = -O + CH2CH(CH3)-O+
                                                                                                                                                                            40
   31) R = -O-CH_2CH(OH)CH_2-O-(CH_2)_8-O-CH_2CH(OH)CH_2-O-
                                                                                  C(CH_3)_3
                                                                                                                                                                            45
c)
                                                                                  CH2CH2CO-R
                                                                                                                                                                           50
   32) R = -OCH2CH2OH
   33) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>3</sub> H
34) R = -O \leftarrow CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O \rightarrow<sub>m</sub> H
                                                             m = 5-7
   35) R = -NH-C(CH2OH)3
                                                                                                                                                                           55
   36) R =
                                                                                                                                                                           60
   37) R = -NH-(CH_2)_3 - OCH_2CH_2OCH_2CH_2-OC_4H_9-n
   38) R = -NH-(CH_2)_3-OC_8H_{17}
   39) R = -OCH_2CH(OH)CH_2-OC_8H_{17}
   40) R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2-OC_4H_9-n
                                                                                                                                                                           65
```

41) $R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2-OC_2H_5$ 42) $R = -OCH_2CH(OH)CH_2-OCH_2CH = CH_2$ 43) $R = -OCH_2CH(OH)CH_2-OC_4H_9-n$ 5 10 15 $C(CH_3)_3$ HO (CH₃)₃CCH2CH2CO-R-COCH2CH2 20 45) $R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2O-$ 46) R = -O \rightarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₃ 47) R = -O \rightarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₆ m = 5-725 48) $R = -OCH_2CH(OH)CH_2-\bar{O}-(CH_2)_4-O-CH_2CH(OH)CH_2O C(CH_3)_3$ (CH₃)₃C 30 CH2CH2CO-R-COCH2CH2 35 49) $R = -O-CH_2CH_2-O-$ 50) R = -0 \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₃ 51) R = -0 \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₄ m = 5-740 f) 45 CH2CH2COR 52) $R = -OCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_3$ 53) $R = -O + CH_2CH_2O \rightarrow_2 -H$ 54) $R = -O + CH_2CH_2O \rightarrow_4 C_2H_5$ 55) $R = -OCH_2CH_2OH_2OH$ 50 56) R = -O \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow_{m} H m = 8-10 55 g) 60 CH2CH2CO-R-COCH2CH2 57) R = -O \leftarrow CH₂CH₂O $\rightarrow \frac{1}{2}$

m = 8-10

65

58) R = -O \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₄ 59) R = -O \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₂

60) R = tert.C₄H₉ R' = -O
$$\leftarrow$$
 CH₂CH₂O \rightarrow ₇ CH₃
61) R = tert.C₄H₉ R' = -O \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow ₄ C₂H₅.

62) $R = CH_3 R' = -O + CH_2CH_2O \rightarrow_3 CH_3$

Bei der Herstellung dieser Verbindungen fallen oft Gemische von mehreren Verbindungen der Formel I an. Beispielsweise kann bei der Veresterung eines Diols der Monoester neben dem Diester entstehen. Polyalkylenglykole sind oft technische Gemische mit verschledendem Oxyalkyllerungsgrad. Verwendet man solche als Diole, so erhält man entsprechende Gemische von Verbindungen der Formel I. Solche Gemische sind für die erfindungsgemässe Verwendung genauso gut zu gebrauchen wie einheitliche Verbindungen. Da solche Gemische meist flüssig sind, können sie sogar von besonderem Vortell sein.

10

20

30

35

40

50

55

65

Beispiele hierfür sind die vorhin aufgezählten Verbindungen 8), 20), 21), 23), 28), 34), 47) und 51) oder Gemische von 3) und 24), von 19) und 29), von 33) und 46) oder von 5), 26), 33) und 46).

Neue Verbindungen und als solche auch Gegenstand der Erfindung sind die Verbindungen der Formel II,

worin R und R3 die eingangs gegebenen Bedeutungen haben.

Gegenüber den in Research Disclosure Nr. 24239 vorgeschlagenen UV-Absorbern vom Benztriazol-Typ zeichnen sich die erfindungsgemäss verwendeten Benztriazole durch eine erhöhte Hydrophilität aus. Es war aber nicht zu erwarten, dass sich hydrophile UV-Absorber als Lichtschutzmittel für Tintenstrahldruck-Aufzeichnungsmaterialien besonders eignen. Die Wirkung der UV-Absorber besteht bekanntlich in einer Ausfilterung des kurzweiligen Lichtes (200-400 nm) und diese Wirkung sollte nur vom Wellenlängenbereich der Lichtabsorption des Moleküls abhängen, aber von sonstigen Eigenschaften des Moleküls unabhängig sein. Insofern war die hohe Wirksamkeit der erfindungsgemässe UV-Absorber überraschend.

Ausserdem lassen sich die Verbindungen der Formel I gut dispergieren. Sie ergeben in Kombination mit geeigneten Tensiden sehr stabile Oel-in-Wasser-Emulsionen mit sehr kleinem Tröpfchendurchmesser. Ferner wurde gefunden, dass solche erfindungsgemässen Emulsionen beim Auftrocknen nicht agglomerieren, wodurch der UV-Absorber auf dem Aufzeichnungsmaterial in sehr homogener Verteilung vorliegt, während entsprechende Emulsionen oder Dispersionen mit den in Research Disclosure Nr. 24239 angegebenen UV-Absorbern beim Auftrocknen zur Agglomeration des UV-Absorbers nelgen.

Das Aufzeichnungsmaterial ist ein zweidimensionales Flächengebilde, das aus einer oder mehreren Schichten bestehen kann. Die Trägerschicht besteht üblicherweise aus Papier oder einer Plastik-Folie oder einem Laminat solcher Materialien. Die Trägerschicht kann einseitig oder beidseitig beschichtet sein mit einem Material, das besonders aufnahmefähig für die Tintenfarbstoffe ist. Das Aufzeichnungsmaterial kann transparent sein, beispielsweise im Falle von Projektionsfolien. Meist ist das Aufzeichnungsmaterial jedoch nicht transparent und wird in der Aufsicht gelesen.

Der erfindungsgemässe UV-Absorber kann bereits bei der Herstellung des Trägermaterials in dieses inkorporiert werden, beispleisweise bei der Herstellung von Papier durch Zusatz in die Papiermasse, oder bei der Herstellung von Plastikfolien durch Zusatz zum Polymeren vor der Extrusion. Eine zweite Applikationsmethode ist das Besprühen des Trägermaterials mit einer Lösung des UV-Absorbers in einem leicht flüchtigen Lösungsmittel.

Meist wird jedoch eine farbstoffaffine Schicht auf das Trägermaterial aufgebracht und in diesem Fall setzt man den erfindungsgemässen UV-Absorber der Beschichtungsmasse zu. Diese Beschichtungsmassen bestehen üblicherweise aus einem festen Füllstoff und einem Bindemittel sowie kleineren Antellen an Additiven.

Der Füllstoff ist der mengenmässige Hauptbestandteil der Beschichtungsmasse. Beisplele für übliche Füllstoffe sind Kalk, Kreide, Silika, Kaolin, Talk, Ton, Ca-, Mg- oder Al-Silikate, Gips, Baryt, Zeolith, Bentonit, Diatomeenerde, Vermiculit, Titandioxid, Zinkoxid, Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat, Stärke oder die in JP-A-85/260 377 beschriebene oberflächenmodifizierte Silika.

Das Bindemittel bindet den Füllstoff unter sich und an das Trägermaterial. Es kann als wässrige Lösung, organische Lösung oder wässrige Dispersion eingesetzt werden. Belspiele für gebräuchliche Bindemittel sind

Polyvinylalkohol, partielle hydrolysiertes Polyvinylacetat, Cellulose-ether, Polyvinylpyrrolidon und dessen Copolymere, Polyethylenoxid, Salze von Polyacrylsäure, Natriumalginat, oxldierte Stärke, Gelatine, Casein, Pflanzengummi, Dextrin, Albumin, Dispersionen von Polyacrylaten oder Acrylat-Methacrylat-Copolymeren, Latices von Natur- oder Synthesekautschuk, Poly(meth)acrylamid, Polyvinylether, Polyvinylester, Copolymere von Maleinsäure, Melaminharze, Harnstoffharze oder chemisch modifizierte Polyvinylalkohole, wie in den JP-A-86/134 290 oder 86/134 291 beschrieben.

Dem Bindemittel kann ein Farbstoffrezeptor oder Beizmittel zugesetzt werden, den den Farbstoff fester an die Beschichtung fixieren. Farbstoffrezeptoren für saure Farbstoffe sind kationischer oder amphoterer Natur. Beispiele für kationische Rezeptoren sind polymere Ammoniumverbindungen wie z.B. Polyvinylbenzyl-trimethylammoniumchlorid, Polydiallyl-dimethylammoniumchlorid, Polymethacryloxyethyl-dimethyl-hydroxyethylammonium-chlorid, Polyvinylbenzyl-picolinlumchlorid oder Polyvinylbenzyl-tributylammoniumchlorid. Weitere Beispiele sind basische Polymere wie z.B. Poly-(dimethylaminoethylmethacrylat), Polyalkylenpolyamine und deren Kondensationsprodukte mit Dicyandiamid, Amin-Epichlorhydrin-Polykondensate oder die in den JP-A-82/36 692, 82/64 591, 82/187 289, 82/191 084, 83/177 390, 83/208 357- 84/20 696, 84/33 176, 84/96 987, 84/198 199, 85/49 990, 85/71 796, 85/72 785, 85/16 188, 85/187 582, 85/189 481, 85/189 482, 86/14 979, 86/43 593, 86/57 379, 86/57 380, 86/58 788, 86/61 887, 86/63 477- 86/72 581, 86/95 977, 86/134 291 order in den US-A-4 547 405 und 4 554 181 sowie in der DE-A-3 417 582 beschriebenen Verbindungen. Ein Beispiel für amphotere Farbstoff-Rezeptoren ist die Gelatine

Die farbstoffbindende Beschichtung kann eine Reihe weiterer Additive enthalten, wie z.B. Antioxidantien, Lichtschutzmittel (darunter auch UV-Absorber, die nicht den erfindungsgemässen UV-Absorbern angehören), Viskositätsverbesserer, optische Aufheller, Biocide oder/und Antistatica.

Beispiele für geeignete Antioxidantien sind insbesondere sterisch gehinderte Phenole und Hydrochinone, wie z.B. die in der GB-A-2 088 777, oder den JP-A-85/72 785, 85/72 786 und 85/71 796 aufgeführten Antioxidantien.

Beispiele für geeignete Lichtschutzmittel sind insbesondere organische Nickelverbindungen und sterisch gehinderte Amine, wie z.B. die in den JP-A-83/152 072, 86/146 591, 86/163 886, 85/72 785 und 86/146 591 oder die in der GB-A-2 088 777, JP-A-84/169 883 und 86/177 279 erwähnten Lichtschutzmittel.

Ist der erfindungsgemäss verwendete UV-Absorber eine Flüssigkeit, so kann man diese Zusätze direkt im UV-Absorber lösen. Oder man löst sie in einem organischen Lösungsmittel vor und mischt sie mit dem flüssigen UV-Absorber oder mit einer Lösung des UV-Absorbers in einem organischen Lösungsmittel.

Vorzugsweise werden wässrige Beschichtungsmassen verwendet. In diesem Fall müssen der UV-Absorber und die sonstigen Additive in der Beschichtungsmasse möglichst homogen dispergiert werden. Ist der UV-Absorber flüssig, so kann er nach Zugabe oberflächenaktiver Mittel direkt im Bindemittel oder in der Beschichtungsmasse dispergiert werden. Ist der UV-Absorber fest oder viskos, so empfiehlt es sich, diesen in einem organischen Lösungsmittel zu lösen und diese Lösung in der Beschichtungsmasse zu dispergieren.

Als Lösungsmittel verwendet man vorzugsweise ein schwer-flüchtiges Lösungsmittel, damit der UV-Absorber auch nach längerer Lagerung des Aufzeichnungsmaterials im flüssigen Zustand bleibt. Zur Herstellung der Dispersionen setzt man jedoch meist noch ein flüchtiges Hilfs lösungsmittel zu, welches während des Herstellungsprozesses des Aufzeichnungsmaterials wieder entfernt wird. Beispiele für schwerflüchtige Lösungsmittel sind organische Flüssigkeiten von öligem Charakter und mit hohen Siedepunkt, wie z.B. Phthalsäurester (z.B. Dimethyl-, Diethyl-, Dibutyl-, Diamyl-, Dihexyl-, Diheptyl-, Dioctyl, Dinonyi-oder Didecylphthalat, oder Dibutyi-chlorphthalat), Glycolsäureester (z.B. Butylphthalyibutyiglycolat), Phenole (z.B. 2,4-Di-n-amylphenol, 2,4-Di-tert.amylphenol), Phosphorsäureester (z.B. Diphenyl-, Triphenyl-, Tricresyl-, Cresyl-diphenyl-, Dioctyl-, Dioctyl-butyl-, Trioctyl-, Tridecyl-, Trixylenyl-, Tri(isopropylphenyl)-, Tributyl-, Trihexyl-, Trinonyl-, Trioleyl-oder Tri(butoxyethyl)-phosphat), Citronensäureester (z.B. O-Acetyl-triethyl-, -tributyl-, -trinexyl-, -trioctyl-, -trinonyl-oder -tridecylcitrat), Benzoesäureester (z.B. Butyl-, Hexyl-, Heptyl-, Octyl-, Nonyl-, Decyl-, Undecyl-, Dodecyl-, Tetradecyl-, Octadecyl- oder Oleyl-benzoat), Ester von substituierten Benzoesäuren (z.B. Butyl-2-methoxybenzoat, Pentyl-o-methylbenzoat, Decyl-p-methylbenzoat, Lauryi-o-chlorbenzoat, Propyi-24,-dichlorbenzoat, Oleyi-2,4-dichlorbenzoat oder Octyi-n-methoxybenzoat), Fettsäureester und Dicarbonsäureester (z.B. Hexadecyl-myristat, Dibutylsebacat, Dibutoxyethyl-succinat, Dioctyl-adipat, Dioctylazelat, Benzyl-caprylat), Ester von Polyolen (z.B. Decamethylenglykoldiacetat, Triacetyloder Tributyrol-glycerin, Pentaerythrittetracapronat, oder Isosorbit-dicaprylat), Fettsäureamide (z.B. N,N-Dimethyl-, N,N-Diethyl- oder N,N-Dibutyllaurylamid), chlorierte Paraffine, aliphatische oder aliphatisch-aromatische Ether (z.B. Glycerin-trialkylether, Glycerin-1,3-dialkylether, n-Pentadecylphenylether oder 3-Pentadecylphenyl-ethylether), Alkyl-arylcarbamate (z.B. Ethyl-N,N-diphenyl-carbamat) oder Mischungen solcher

Als flüchtige Lösungsmittel kann man Flüssigkeiten, die nicht höher als 150°C sieden, verwenden. Beispiele hierfür sind Niederalkylacetate oder -propionate (z.B. Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, Butyl-acetat, Methyl- oder Ethylpropionat), Ethylformiat, Diethyl-carbonat, niedere Chloralkane (z.B. Tetrachlormethan, Di-und Trichlorethylen, 1,2-Dichlorpropan, Chloroform oder Amylchlorid), Ketone (z.B. Aceton, Methyl-ethyl-keton, Diethylketon oder Methyl-Isobutyl-keton), Ether (z.B. Diisopropylether, Dibutylether, Tetrahydrofuran, Dioxan), Alkohole (z.B. Methanol, Ethanol, Isopropanol, Butanol), Monoether von Diolen (z.B. Ethylenglykol-monomethylether oder -monoethylether), Kohlenwasserstoffe (z.B. Cyclohexan, Methylcyclohexan, Ligroin, Benzol, Toluol, Xylol), Nitromethan, Acetonitril, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon, Dimethylformamid,

20

25

30

Tetrahydrothiophen-dioxid, Butyrolacton oder 1,2-Dimethoxyethan.

Diese Hilfslösungsmittel dienen zur besseren Dispergierung des UV-Absorbers oder seiner Lösung in hochsiedendem Lösungsmittel. Ist jedoch der UV-Absorber eine Flüssigkeit von niedriger Viskosität, die sich auf Grund eines polaren oder hydrophilen Charakters gut dispergieren lässt, so ist kein Lösungsmittel notwendig, dies ist bei vielen der erfindungsgemäss verwendeten UV-Absorbern der Fall. Dadurch kann die Herstellung der Emulsionen vereinfacht werden, es entfällt die Rückgewinnung des Hilfslösungsmittels.

Falls ein Hilfslösungsmittel verwendet wird, so muss dieses vor dem Beschichtungsvorgang wieder entfernt werden. Dies kann durch Erwärmen und/oder Vakuumbehandlung geschehen, z.B. In einem Vakuum-Sprühverdampfer oder einem Vakuum-Rotationsverdampfer.

10

15

20

25

30

35

45

50

55

65

Wenn das Bindemittel der Beschichtungsmasse eine wässrige Lösung, eine Dispersion oder ein Latex ist, so muss die ölige Phase des UV-Absorbers oder seiner Lösung in der wässrigen Phase homogen dispergiert werden und diese Dispersion soll eine möglichst lange Topfzeit haben, während deren sich die dispergierten Oeltröpfchen nicht vergrössern oder sich die Dispersion entmischt. Dies ist möglich - abgesehen von der Verwendung von Lösungsmitteln - durch Verwendung von oberflächenaktiven Mitteln, durch Zusatz von Kolloiden zur wässrigen Phase sowie durch entsprechend intensive Misch- und Dispergiermaschinen.

Beispiele für geeignete Dispergiermaschinen sind Ultraschall-Geräte, Turbo-Rührer, Homogenisatoren, Kolloidmühlen, Perimühlen, Sandmühlen oder Hochgeswindigkeits-Rührer.

Beispiele für Kolloide, die der wässrigen Phase zugesetzt werden und die gebildeten Dispersionen stabilisieren, sind Polyvinylalkohol, Cellulose-ether, Polyethylenoxid, Salze von Polyacrylsäure, Gelatine, Pflanzengummi, Dextrin, Caseln oder Albumin. Diese Kolloide sind gleichzeitig auch Bindemittel.

Beispiele für oberflächenaktive Dispergierhlifsmittel können nicht-ionische, amphotere, anionische oder kationische Tenside sein. Beispiele für nicht-ionische Tenside sind Ester oder Ether von Polyethylenoxiden oder Polypropylenoxiden oder von deren Copolymeren, Fettsäurealkanolamide, ethoxylierte Alkanolamide, partielle Fettsäureester von Polyolen (z.B. von Glycerin, Polyglycerin, Sorbit, Pentaerythrit oder Sucrose), N-Alkyl-morpholine oder langkettige Aminoxide.

Beispiele für amphotere Tenside sind Fettsäureamidoalkyl-betaine, Fettsäureamidoalkyl-sultaine, Fettsäure-imidazolin-betaine, N-Alkyl-β-aminopropionsäuren oder Alkylen-bis(amidoalkylglycinate).

Beispiele für anionische Tenside sind Alkali- oder Ammoniumsalze von Fettsäuren, von Alkylsulfaten, von Amido-ethylenoxid-sulfaten, von Alkyl- oder Alkylaryl-sulfosäuren, von N-Alkyl- und N-Acyl-taurinen, von Fettsäure-isethionaten, von Alkyl-sulfosuccinaten, von Ligninsulfonaten, von Petroleum-sulfonaten, von Mono- oder Dialkylphosphaten, von N-Alkylsarkosinen, von Alkylsulfonamidoessigsäuren, von Alkyl-iactaten, von Monoalkyl-succinaten, von Fettsäure-Protein-Kondensationsprodukten, von (Alkyl)Naphthensäuren, von Abietinsäuren, von sulfonierten Fettsäuren oder von N-Acyl-aminocarbonsäuren.

Beispiele von kationsichen Tensiden sind die quaternären Ammonlumsalze von langkettigen Fettaminen und Benzylaminen, Imidazolinium-, Pyridinium-, Picolinium- oder Morpholiniumsalze mit langkettigen Alkylresten, quaternäre Ammoniumsalze von langkettigen Alkylamidoalkylaminen oder Bis-ammoniumsalze von quaternären Diaminen.

Das Tensid kann in der Olephase oder in der Wasserphase oder in belden Phasen vorgelöst werden. Man kann auch in beide Phasen verschiedene Tenside zugeben, diese dürfen aber nicht gegensätzliche Aktivität (kationisch-anionisch) haben.

Im Falle der Verwendung kationsicher Tenside kann eine Zerstörung der Oel-In-Wasser-Dispersion beim Zusatz des Füllstoffes eintreten, wenn die Oberfläche des Füllstoffes eine elektronegative Ladung aufwelst, wie dies z.B. bei Kleselerde der Fall sein kann. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass man die Oberfläche des Füllstoffes vorbehandelt. Hierzu werden meist Silane mit funktionellen Gruppen verwendet, die die elektrische Aufladung der Oberfläche entsprechend modifizieren, wie z.B. 3-(Trimethoxysliyi)propyl-dimethyl-octadecyl-ammoniumchlorid.

Bei Verwendung von Polyvinylalkohol als Bindemittel und Kollold für die Beschichtungsmas anaben sich als Dispergierhilfsmittel für die ölige Phase, die den UV-Absorber enthält, vor allem folgende Tenside besonders bewährt:

Diisobutyl-phenoxyethyl-dimethyl-benzyl-ammoniumchlorid, Didecyldimethyl-ammoniumchlorid, Talgfettammoniumacetat, Oleyl-dimethylbenzyl-ammoniumchlorid und Alkylarylsulfonate.

Die Wirkung der Alkylarylsulfonate kann durch Zusatz von Netzmitteln noch gestelgert werden, die ebenfalls Tenside sind. Beispiele hierfür sind Natriumdioctylsulfosuccinat und Alkylnaphthalinsulfonate.

Wenn das Bindemittel der Beschichtungsmasse als Lösung in einem organischen Lösungsmittel appliziert wird, brauchen der UV-Absorber und die sonstigen Zusätze nicht dispergiert werden. Man setzt sie dann direkt der Bindemittellösung zu oder löst sie vorher in einem organischen Lösungsmittel.

Die Beschichtungsmasse wird auf dem Träger, der meist ein Papier ist, aufgetragen und durch Erhitzen getrocknet. Das so präparierte Aufzeichnungsmaterial enthält vorzugsweise 1 bis 5000 mg/m², insbesondere 200-1200 mg/m² des UV-Absorbers.

Das so präparierte Aufzeichnungsmaterial, das in seiner Oberflächenschicht mindestens einen der erfindungsgemässen UV-Absorber enthält und die anderen genannten Zusatzstoffe enthalten kann, ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung. Dieses Aufzeichnungsmaterial hat nicht nur ein gutes Aufnahmevermögen für Tintenstrahl-Farbstoffe, es verleiht dem aufgedruckten Farbstoff ausserdem eine hohe Lichtechtheit. Hierbei spielt es keine Rolle, welche Art die Tinte und der in ihr gelöste Farbstoff ist und welche Art von Druckvorrichtung (printer) verwendet wird.

Bei den heute verwendeten Druckern unterschiedet man solche mit kontinulerlichem und intermittierendem Tintenstrahl. Ferner gibt es drop-on-demand printers, bubble-jet printers, compound-jet printers oder lonenstrahl-Drucker. Für alle diese apparativen Verfahren lässt sich das erfindungsgemässe Aufzeichnungsmaterial verwenden.

Die Tinten sind meistens wässrige Tinten, sie können aber auch Lösungen des Farbstoffes in einem organischen Lösungsmittel oder in einem geschmolzenen Wachs sein. Wässrige Tinten enthalten meist hoch wasserlösliche Lösungsmittel, wie z.B. Mono-, Di-, Tri- oder höhere Ethylenglykole, Propylenglykol, Butandiol-1,4 oder Ether solcher Glykole, Thiodiglykol, Glycerin und dessen Ether und Ester, Polyglycerin, Mono-, Di- und Triethanolamin, Propanolamin, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, 1,3-Dimethylimidazolidon, Methanol, Ethanol, Isopropanol, n-Propanol, Diacetonalkohol, Aceton, Methyl-ethyl-keton oder Propylencarbonat.

Wässrige Tinten enthalten wasserjösliche Farbstoffe, wie sie auch für das Färben von natürlichen Fasern bekannt sind. Dies können z.B. Monoazo-, Bisazo- oder Polyazofarbstoffe oder Phthalocyaninfarbstoffe sein. Beispiele hierfür sind Food Black 2, C.I. Direct Black 19, C.I. Sulphur Black 1, Acid Red 35, Acid Yellow 23 oder Kupfer-Phthalocyanine.

Wässrige Tinten können auch verschiedene Additive in kleineren Mengen enthalten, wie z.B. Bindemittel, Tenside, Biocide, Korrosionsinhibitoren, Sequestriermittel, pH-Puffer oder Leitfählgkeitszusätze. Sie können auch wasserlösliche UV-Absorber oder sonstige wasserlösliche Lichtschutzmittel enthalten. Im allgemeinen genügt jedoch die erfindungsgemässe Zugabe eines UV-Absorbers zum Aufzeichnungsmaterial.

Wenn die Tinte eine nicht-wässrige Tinte ist, so stellt sie eine Lösung des Farbstoffes in einem organischen Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch oder in einem geschmolzenen Wachs dar. Beispiele für hierfür verwendete Lösungsmittel sind Alkylcarbitole, Alkylcellosolven, Dialkylformamide, Dialkylacetamide, Alkohole, insbesondere Alkohole mit 1-4 C-Atomen, Aceton, Methyl-ethyl-keton, Diethylketon, Methyl-isobutylketon, Di-isopropylketon, Dibutylketon, Dioxan, Ethylbutyrat, Ethyl-isovalerat, Diethyl-malonat, Diethylsuccinat, Methyl-pelargonat, Butylacetat, Triethylphosphat, Ethylglykol-acetat, Toluol, Xylol, Tetralin, Benzin-Fraktionen. Beispiele für feste Wachse als Lösungsmittel sind Stearin- oder Palmitinsäure.

Solche Tinten auf Lösungsmittel-Basis enthalten darin lösliche Farbstoffe wie z.B. Solvent Rot, Solvent Gelb, Solvent Orange, Solvent Blau, Solvent Grün, Solvent Violett, Solvent Braun oder Solvent Schwarz. Auch solche Tinten können noch weitere Additive enthalten, wie sie oben für wässrige Tinten aufgeführt sind.

Die folgenden Beispiele zeigen die Herstellung einer erfindungsgemäss verwendeten Beschichtungsmasse und des daraus erhaltenen Aufzelchnungsmaterials. Sie zeigen ferner die stabilisierende Wirkung des Zusatzes des UV-Absorbers. Prozentangaben beziehen sich auf das Gewicht, wenn nichts anderes angegeben ist.

Beispiel:

20

25

30

35

45

50

Es werden Beschichtungsmassen auf der Basis Silika/Polyvinylalkohol, enthaltend eine Dispersion eines UV-Absorbers - mit und ohne Zusatze von Tricresylphosphat als ölige Phase -bereitet. Im Falle der Mitverwendung von Tricresylphosphat (TCP__ wird dieses im Gewichtsverhältnis UV-Absorber: TCP = 2:1 zugesetzt. Als Dispergiermittel wird folgende Lösung zweler anionischer Tenside verwendet:

40 10 g Phenylsulfonat HSR-Paste (65 %), Hoechst AG 1,3 g Nekal® BX-Paste (62,5 %), BASF AG, 13,7 Wasser.

Pro g UV-Absorber und TCP werden 1,6 g der Tensidlösung verwendet.

UV-Absorber und gegebenenfalls TCP werden in wenig Ethylacetat gelöst. Eine Lösung von 3,27 g Polyvinylalkohol (PVA) in 68 g Wasser wird mit der Tensidlösung gemischt und diese Mischung wird mit der Ethylacetatlösung des UV-Absorbers am Magnet-Rührer vermischt. Die Mischungsverhältnisse sind aus Tabelle 1 zu ersehen.

Das Ethylacetat wird im Rotationsverdampfer bei 45°C entfernt, wobei eine homogene Dispersion der öligen Phase in der PVA-Lösung entsteht. Zu jeweils 3,27 g PVA werden 4,0 g Slilka (Type 244, Grace & Co) zugesetzt und die Dispersion 30 Sekunden mit Ultraschall homogenisiert. Die resultierende Beschichtungsmasse wird durch ein Sieb aus Polyesterfasern mit der Maschenweite 24 µm filtriert und der pH auf 7,0 eingestellt durch Zusatz von 2N Natronlauge. Die Beschichtungsmasse (ohne UV-Absorber) enthält 9,7 % Feststoffe.

55

60

Tabelle 1

Auf	3,27	g	PVA und	4,0	g	Silika
vervendete			Menge at	1		

Probe Nr.	UV-Absorber	UV-Absorber	TCP	Tensid- Lösung	Ethyl- acetat	.
1	keiner	-	- ·	0,10 g	• •	
2	A-1	0,81 g	_	1,30 g		10
3	A-1	0,81 g	-	1,30 g	5 g	
4	A-2	0,75 g	· -	1,20 g	5 g .	
5	A-3	0,60 g	-	0,96 g	5 g	15
_6	A-3	0,60 g	0,30 g	1,44 g	· 5 g	
7	A-4	0,80 g	- .	1,29 g	5 g	20

Folgende UV-Absorber werden verwendet:

A-1 Gemisch von ca. 57 %
$$N - C(CH_3)_3$$

$$CH_2CH_2COO(CH_2CH_2O) H$$

und ca. 43 %

n ~ 6

55

45

50

25

35

.60

H2CH2COO-CH2CH2CH(OH)CH3

HO
$$C(CH_3)_3$$

$$CH_2CH_2COO-(CH_2CH_2O) \xrightarrow{n} H \qquad n = 4$$

$$A-3$$

$$C(CH_3)_3$$

$$CH_2CH_2COO-(CH_2CH_2O) \xrightarrow{n} H \qquad n = 4$$

25

HO

C(CH₃)₃

CH₂CH₂COO (CH₂CH₂-O)

R n = 4

Die Beschichtungsmassen werden mit einer Drahtspirale auf photographisches Papier in einer Dicke von 50 μm aufgetragen. Die nach dem Trocknen mit warmer Luft erhaltene Beschichtung hat etwa 5 g/m² und enthält 1 mmol UV-Absorber pro m².

Das so präparierte Aufzeichnungsmaterial wird mit einer gelben und mit einer roten Tinte in einer Tintenstrahldruckvorrichtung bedruckt. Die gelbe Tinte wird bereitet aus

5 Teile Acid Yellow 23

50 Teilen Diethylenglykol

45 Tellen Wasser.

Die rote Tinte wird analog bereitet unter Verwendung von Acid Red 35. Die Tinten werden durch ein Ultrafilter mit 0,3 μm Porenweite filtriert und in die Tintenpatronen des Gerätes "Think Jet" (Hewlett-Packard) gefüllt. Probedrucke werden bereitet mit einer Punkt-Dichte von 75 Punkten pro cm.

Die Farbdichte (Intensität) der angefärbten Stellen wird bestimmt mit einem Densitometer (Macbeth TR 924) unter Verwendung eines Status A-Filters. Dann werden die Probedrucke in einem Atlas Weatherometer mit einer Xenon-Lampe einer Beleuchtungsstärke von 81 klux hinter einem Filter aus Fensterglas bestrahlt. Anschliessend wird wieder die Farbdichte gemessen. Der prozentuelle Verlust an Farbdichte während der Bestrahlung ist in Tabelle 2 aufgeführt.

55

50

35

40

45

15

60

Tabelle 2

Tabelle 2		•	•
Probe Nr.	UV-Absorber	Farbdichteve nach Bestra	
		Gelbe Tinte 15 kJ/cm ² *)	Rote Tinte 5 kJ/cm ² *)
1	keiner	53	71
2	A-1 '	43	53
3	A-1	46	53
4	A-2	38	38
~ 5	A-3	43	48
6 .	A-3/TCP	40	37
7	A-4	35 ,	35
*) Gemess	ene Menge an Strahlu	ingsenergie im Gebiet	von 300-800 nm.
R ¹	HO R	(I)	· ,
	CH ₂ CH ₂ C	$0 - \frac{1}{n} R^2$	
R ¹ Wassersto bedeutet und R ² a) im Falle	f, C_1 - C_{12} -Alkyl, C_5 - C_8 -Cycloal off, Chlor, C_1 - C_4 -Alkyl oder C_4 -Von $n = 1$ eine Gruppe -OR ⁸		Falle von n == 1 auch -COOR ³
-N(N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
bedeutet,		γ	N(R ⁷)-R ⁸ - 및 -R ⁸ -N(R ⁷)-bedeutet
und	e von n = 3 eine dreiwertige e von n = 4 eine vierwertige G	•	N(H')-H°- 변-H°-N(H')-Dedeutet
-0-R ¹² -0-			
oder -N(R ⁷)- R ³ Wasserst	R ⁸ - N -R ⁸ '- N -R ⁸ -N(R ⁷)- bede off, durch ein oder mehrere -(utet, worin OH oder -O-COR ¹⁰ substituler	tes C ₁ -C ₁₈ -Alkyl, durch ein oder

mehrere -O- oder -N(R⁷)-unterbrochenes C₃-C₃₀-Alkyl, das durch ein oder mehrere Gruppen -OH oder -O-COR¹⁰ substituiert sein kann, unsubstituiertes oder durch -OH substituiertes C₅-C₁₂-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch -OH substituiertes C₂-C₁₈-Alkenyl, C₇-C₁₅-Phenylalkyl oder -Alkylphenylalkyl, Glycidyl, Furfuryl oder eine Glykosylgruppe bedeutet,

R⁴ und R⁵ unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₁₈-Alkyl, C₁-C₄-Hydoxyalkyl, durch -O- oder -N(R⁷)- unterbrochenes C₃-C₁₈-Alkyl, C₅-C₁₂-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch Hydroxyl, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder Halogen substituiertes Phenyl, C₃-C₈-Alkenyl, C₇-C₁₅-Phenylalkyl oder -Alkylphenylalkyl bedeutet oder R⁴ und R⁵ zusammen mit dem N-Atom einen Pyrrolidin-, Piperidin-, Piperazin- oder Morpholinring bilden,

R⁶ C₂-C₈-Alkylen, C₄-C₈-Alkenylen, C₄-Alkinylen, Cyclohexylen, durch ein oder mehrere -O- oder -N(R⁷)unterbrochenes C₄-C₃₀-Alkylen oder eine Gruppe -CH₂-CH(OH)-CH₂-O-R⁹-O-CH₂-CH(OH)-CH₂- oder

10

15

20

30

35

45

50

55

bedeutet.

R⁷ Wasserstoff oder C₁-C₁₈-Alkyl bedeuet,

R⁸ C₂-C₁₂-Alkylen, das durch ein oder mehrere -O- unterbrochen sein kann, bedeutet
R⁹ C₂-C₈-Alkylen, durch ein oder mehrere -O- unterbrochenes C₄-C₁₀-Alkylen, Cyclohexylen, Phenylen
oder eine Gruppe

bedeutet,

 R^{10} C₁-C₁₈-Alkyl oder Phenyl bedeutet, R^{11} C₃-C₁₀-Alkantriyl und R^{12} C₄-C₁₂-Alkantetrayl bedeutet, als Lichtschutzmittel für Aufzeichnungsmaterialien für den Tintenstrahldruck.

2. Verwendung gemäss Anspruch 1 von Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist, R C₁-C₄-Alkyl ist, R¹ Wasserstoff, Chlor oder Methoxy bedeutet,

 R^2 a) im Falle von n = 1 eine Gruppe - OR^3 oder - NR^4R^5 bedeuet,

b) im Falle von n = 2 eine Gruppe -O-R6-O- bedeutet, wobei

R³ Wasserstoff, durch 1 bis 3 OH-Gruppen substituiertes C₁-C₁₈-Alkyl, durch ein oder mehrere -Ounterbrochenes C₃-C₁₈-Alkyl, das durch ein oder mehrere -OH substituiert sein kann, Cyclohexyl oder Allyl bedeutet.

R⁴ und R⁵ unbabhängig voneinander C₁-C₁₂-Alkyl, C₂-C₄-Hydroxyalkyl oder C₃-C₁₂-Alkoxyalkyl bedeuten oder R⁴ und R⁵ zusammen mit dem N-Atom einen Pyrrolidin-, Piperidin-, Piperazin- oder Morpholinring bilden,

R⁶ C₂-C₆-Alkylen, durch ein oder mehrere -O- unterbrochenes C₄-C₁₄-Alkylen oder eine Gruppe -CH₂-CH(OH)-CH₂-O-R⁹-O-CH₂-CH(OH)-CH₂-bedeutet, und

R⁹ C₂-C₄-Alkylen oder durch -O- unterbrochenes C₄-C₈-Alkylen bedeutet.

3. Verwendung gemäss Anspruch 1 von Verbindungen der Formel I, worin R tert. Butyl ist.

4. Verwendung genrass Anspruch 1 von Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist und R^2 eine Gruppe -OR 3 oder -O-R 6 -O- ist.

5. Verwendung gemäss Anspruch 1 von Verbindungen der Formel I, worin n 1 oder 2 ist, R¹ Wasserstoff, Chlor oder Methoxy bedeutet, R² a) im Falle von n = 1 eine Gruppe der Formel -O-(-CH₂CH₂O-)-H,

oder

bedeutet, worin u 1-9, v 1-6 und w 1-6 ist. b) im Falle von n = 2 eine Gruppe der Formel -O \leftarrow CH₂CH₂O \rightarrow oder

65

bedeutet, worin x 1-7 und y 1-4 bedeuten.

- 6. Verwendung gemäss Anspruch 1 von Verbindungen der Formei I, worin n=1 ist, R^1 -COOR³ ist und R^2 -OR³ ist.
- 7. Verwendung gemäss Anspruch 1 von Verbindungen der Formei I, die bei Raumtemperatur flüssig sind.
- 8. Gegen Lichtschädigung stabilisiertes Aufzelchnungsmaterial für den Tintenstrahldruck, bestehend aus einem zweidimensionalen Flächengebilde mit einer durch Tintenstrahl bedruckbaren Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die bedruckbare Oberfläche mindestens eine Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 1 enthält.
- 9. Aufzeichnungsmaterial gemäss Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet, das das Flächengebilde ein beschichtetes Papier ist.
- 10. Aufzeichnungsmaterial gemäss Ansprch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die bedruckbare Oberfläche ausser der Verbindung der Formel I einen kationischen Farbstoff-Akzeptor enthält.
- 11. Aufzeichnungsmaterial gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die bedruckbare Oberfläche ausser der Verbindung der Formel I ein Antioxidans, ein weiteres Lichtschutzmittel, einen optischen Aufheller oder/und ein Biocid enthält.
- 12. Verfahren zur Herstellung eines gegen Lichtschädigung stabilisierten Aufzeichnungsmaterials für den Tintenstrahldruck, dadurch gekennzeichnet, dass man einen zweldimensionalen Träger mit einer Beschichtungsmasse beschichtet, welche mindestens eine Verbindung der Formel I gemäss Anspruch 1 enthält.
- 13. Verfahren gemäss Anspruch 12, dadurch gekennzelchnet, dass die Beschichtungsmasse ein wässriges Bindemitel enthält und dass die Verbindung der Formel I in der wässrigen Phase der Beschichtungsmasse als Oelphase homogen dispergiert wird, wobei die Verbindung der Formel I in einer öligen Flüssigkeit gelöst vorliegen kann.
- 14. Verfahren gemäss Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der wässrigen oder der öligen Phase ein Tensid zugesetzt wird.
- 15. Verbindung der Formel II.

$$R^3 OOC - R$$

$$CH_2 CH_2 COOR^3$$
(II)

worin R und R³ die Im Anspruch 1 gegebene Bedeutung haben. 16. Verbindung gemäss Anspruch 15 der Formel II, worln R tert.Butyl ist.

*5*5

5

10

25

30

35

40

45

50

60



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

88 81 0092

	FINSCHI ÄGI	GE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum	nents mit Angabe, soweit erforderlich.	Betrifft	KLASSIFIKATION DER	
D,Y	GB-A-2 088 777 (F * Ansprüche 1,3; S	UJI PHOTO FILM CO.) eite 17, Zeile 56 - eile; Beispiele 1,2 *	Anspruch	B 41 M 1/26 D 21 H 1/28	
D,Y	RESEARCH DISCLOSUR 1983, Seiten 6,7, Mason Publications GEIGY: "Use of UV- * Insgesamt *	Nr. 22519, Kenneth Ltd GB: CIBA	1-9,11, 12,15, 16		
D,A	US-A-4 547 405 (S * Insgesamt *	.F. BEDELL et al.)	8-12	•	
				•	
		•			
				· .	
		•		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4	
			,	B 41 M D 21 H	
		•			
		·		•	
				₹.	
				•	
		•			
Der vo	rliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt	1		
<u></u>		Abschlußdatum der Recherche 26-05-1988	NEST	Printer TBY K.	
X : von Y : von ande A : tech	KATEGORIE DER GENANNTEN besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindungeren Veröffentlichtung derselben Katenologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung	DOKUMENTE T: der Erfindung z E: älteres Patentde nach dem Anme g mit einer D: in der Anmeldu L: aus andern Grü	ugrunde liegende 7 kument, das jedoc Idedatum veröffen ng angeführtes Do oden angeführtes I	heorien oder Grandsätze h erst am oder liicht worden ist	

EPO PORM 1503 03.42 (PO403)